



Arecal Spraylim

För fastsättning av slingkablar

Egenskaper

- Drivgas: Kolväte
- Temperaturbeständighet: -40 till ca. +80°C
- Andel fasta ämnen: 34%
- Viskositet: 38 sek.
- Kontaktförbindelsetid: ca 40 min.
- Värmebeständighet, direkt efter sprayning: 70-80°C
- Värmebeständighet, efter 24 tim.: 80°C
- Lagring (vid normal rumstemperatur): 12 månader
- Innehåll: 500 ml

Arecal Multiglue är ett högvärdigt spraylim på syntetkautschukbas fritt från klorerade lösningsmedel. Det har ett brett användningsområde och kan med fördel användas bl.a. till montage av kopparfoliekabel. Arecal Multiglue fäster på många olika ytor och skapar den tunnaste montage-möjligheten för kopparfoliekabel då den i princip inte bygger någonting i höjddled.

Användningsinstruktion

Före användning måste ytan som skall användas för montage rengöras från damm och fett. Väldigt glatta ytor kan eventuellt behövas ruggas upp (OBS! därvid eventuellt uppstående damm måste tas bort innan sprayning). Till sugande ytor, t.ex. trägolv, måste större mängd spraylim beräknas.

Skaka sprayburken kraftigt inför varje användning. Spraya montageytan (golvet) genom att hålla flaskans spraymunstycke ca 25-35cm ifrån och applicera limmet så jämnt som möjligt. Olika ytmaterial absorberar olika mycket, men räkna med en åtgång på ca en burk per 20 löpmeter. Vänta ca 5-10 minuter så limmet hinner torka lagom mycket och applicera sedan kopparfolien från den ände du började spraya. Eventuella justeringar av kopparfolien kan inte göras efter applicering. Limmet uppnår maximal härdning efter 24 timmar. Innan dess bör den limmade kopparfolien ej belastas/beträdas.

För att undvika att sprayburkens munstycke klistras igen, håll sprayburken upp och ned och spraya till dess inget mer lim kommer ut, endast drivgas. Torka av munstycket innan locket sätts på.

Säkerhetsinformation

Se separat [säkerhetsinformation](#).

